

DE10036886

Publication Title:

Process for the denitration of exhaust gases from lean-burn engines

Abstract:

Abstract not available for DE10036886

Abstract of corresponding document: EP1181971

Removing nitrogen oxides from IC engine exhaust gases comprises placing a catalytic solid for storing nitrogen oxides and containing rhodium applied to a porous support in the exhaust gas pipe of the engine; storing the nitrogen oxides during the lean operating phase having an air ratio λ of more than 1; and releasing and catalytically converting the nitrogen oxides during the rich operating phase having an air ratio λ of less than 1. The porous support consists of at least 50 wt.% zirconium oxide, titanium oxide, silicon oxide and/or a zeolite. The catalytic solid is free from alkaline earth metals, alkali metals or rare earths.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of <http://v3.espacenet.com>



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 100 36 886 A 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
B 01 D 53/94
F 01 N 3/10

②① Aktenzeichen: 100 36 886.7
②② Anmeldetag: 28. 7. 2000
④③ Offenlegungstag: 21. 2. 2002

DE 100 36 886 A 1

⑦① Anmelder:
Dornier GmbH, 88039 Friedrichshafen, DE


⑦② Erfinder:
Schäffner, Guido, 88263 Horgenzell, DE; Andorf,
Renato, Dr., 88090 Immenstaad, DE; Plog, Carsten,
Dr., 88677 Markdorf, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verfahren zur Entstickung von Abgasen vorwiegend mager betriebener Verbrennungsmotoren

⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entstickung von Abgasen vorwiegend mager betriebener Verbrennungsmotoren, umfassend folgende Verfahrensschritte: (a) Plazieren eines stickoxidspeichernden und katalytisch wirkenden Feststoffs frei von Erdalkalimetallen, Alkalimetallen oder Seltenen Erden, bestehend aus einer porösen Trägersubstanz sowie auf der porösen Trägersubstanz aufgebracht Rhodiums, in den Abgasstrang des Verbrennungsmotors, (b) Speicherung der Stickoxide während der mageren Motorbetriebsphase mit einem Luftverhältnis $\lambda > 1$ und (c) Freisetzung und katalytische Umsetzung der Stickoxide während der fetten Motorbetriebsphase mit einem Luftverhältnis $\lambda < 1$. Gemäß der Erfindung besteht die poröse Trägersubstanz aus mindestens 50 Ma.-% Zirkonoxid, Titanoxid, Siliziumoxid oder einem Zeolith oder einem Gemisch aus mehreren dieser Verbindungen.



DE 100 36 886 A 1

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entstickung vorwiegend mager betriebener Verbrennungsmotoren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

5 [0002] Aus EP 0 890 389 A1 ist ein NO_x-Speicherkatalysator zur Abgasreinigung von Kraftfahrzeug-Verbrennungsanlagen bekannt. Der offenbarte Speicherkatalysator setzt sich aus zwei Materialkomponenten zusammen, wobei die eine Materialkomponente zur Zwischenspeicherung der Stickoxide im Magerbetrieb des Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotors dient und die andere Materialkomponente ein katalytisches Material mit Dreiwege-Eigenschaften ist, an dem während eines kurzzeitig fetten Abgasbetriebes die freigesetzten Stickoxide zu molekularem Stickstoff (N₂) umgesetzt werden.

10 [0003] Das erforderliche Verhältnis der mageren Betriebsphasen zu fetten Betriebsphasen der Verbrennungssteuerung des Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotors wird durch verschiedene Parameter wie die NO_x-Speicherkapazität des Materials, die anfallende NO_x-Menge, die Abgastemperatur und bei schwefelhaltigen Abgasen durch den Schwefelgehalt bestimmt. Um einen niedrigen Kraftstoffverbrauch zu erzielen, werden im Fahrbetrieb des Kraftfahrzeug-Verbrennungsmotors möglichst lange Magerbetriebsphasen und möglichst kurze Fettbetriebsphasen angestrebt. Der NO_x-Speicherkatalysator arbeitet somit diskontinuierlich, da die Verbrennungssteuerung des Abgases alternierend von Mager- auf Fettbetrieb umgestellt werden muss.

15 [0004] EP 0 707 882 A1 offenbart einen NO_x-Speicherkatalysator mit einem aluminiumoxidhaltigen Trägermaterial, auf welches ein Ti-Zr-Mischoxid aufgebracht ist. Auf das aluminiumoxidhaltige Trägermaterial ist ferner zur Stickoxidspeicherung eine Verbindung aus der Elementgruppe der Alkalimetalle, Erdalkalimetalle oder Seltene Erden aufgebracht. Das aluminiumoxidhaltige Trägermaterial ist weiterhin mit einem Edelmetall, z. B. Palladium (Pd), Platin (Pt) oder Rhodium (Rh) dotiert.

20 [0005] Weitere offenbarte Ausführungen des genannten NO_x-Speicherkatalysators weisen ein Trägermaterial aus einem Mischoxid der Elemente Titan (Ti), Zirkon (Zr) und Yttrium (Y) auf. Die verwendeten Alkalimetalle, Erdalkalimetalle oder Seltenen Erden zur Stickoxidspeicherung haben den Nachteil einer geringen Temperaturbeständigkeit sowie geringen SO₂-Verträglichkeit.

25 [0006] Aus EP 0 927 571 A2 ist ein weiterer NO_x-Speicherkatalysator, frei von Alkalimetalle, Erdalkalimetalle oder Seltene Erden, mit einem Trägermaterial umfassend mindestens 50 ma.-% Aluminiumoxid, bekannt, welches mit Platin und optional mit Palladium, Rhodium oder deren Verbindungen dotiert ist. Der offenbarte aluminiumoxidhaltige NO_x-Speicherkatalysator (Pt/Al₂O₃ Katalysator) absorbiert in der mageren Motorbetriebsphase Stickoxide aus dem Abgas und setzt die Stickoxide in der fetten Motorbetriebsphase bei gleichzeitiger Umsetzung an Platin frei.

30 [0007] Bei dem offenbarten NO_x-Speicherkatalysator erweist sich das Verhältnis der mageren Motorbetriebsphase zur fetten Motorbetriebsphase als problematisch. Nur in einem Mager-Fett-Zyklus mit jeweils identischer Dauer einer mageren und fetten Motorbetriebsphase (z. B. 60 Sekunden) läßt sich bei einer Temperatur von 350°C ein maximaler NO_x-Umsatz von ca. 65% erzielen. Bei kürzerer Dauer einer fetten Motorbetriebsphase gegenüber einer mageren Motorbetriebsphase wird ein geringerer NO_x-Umsatz erzielt.

35 [0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Entstickung von Abgasen vorwiegend mager betriebener Verbrennungsmotoren zu schaffen, das auch bei sehr kurzen fetten Motorbetriebsphasen eine gute Effizienz aufweist.

40 [0009] Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand von weiteren Ansprüchen.

[0010] In dem erfindungsgemäßen Verfahren besteht die poröse Trägersubstanz aus mindestens 50 ma.-% Zirkonoxid, Titanoxid, Siliziumoxid, oder einem Zeolith oder einem Gemisch aus mehreren dieser Verbindungen.

45 [0011] Die BET-Oberfläche der genannten Trägersubstanzen liegt dabei insbesondere zwischen 10 und 500 m²/g. Die Rhodiumkonzentration auf den genannten Trägermaterialien beträgt vorzugsweise 0,1 bis 2 ma.-%, kann aber zur gezielten Veränderung der Feststoffeigenschaften entsprechend erhöht oder vermindert werden.

[0012] Zur Verbesserung der stickoxidspeichernden und katalytischen Eigenschaften des Verfahrens kann zusätzlich eines oder mehrere Edelmetalle, z. B. Platin, Iridium oder Palladium auf die poröse Trägersubstanz aufgebracht werden. Dadurch wird die Aktivität des Materials deutlich erhöht.

50 [0013] In einer vorteilhaften Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der stickoxidspeichernde und katalytisch wirkende Feststoff entsprechend der Anwendung in unterschiedlicher Formgebung, z. B. Pellet, Extrudat eingesetzt werden. Der in dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzte Feststoff kann aber auch vorteilhaft auf einem geometrischen, z. B. aus Metall oder Keramik gefertigter Träger aufgebracht werden.

[0014] Die beiden, auf der porösen Trägersubstanz aufgetragenen, Edelmetalle (Rhodium + zusätzliches Edelmetall) können in dem erfindungsgemäßen Verfahren dabei folgendermaßen kombiniert werden:

- 55
- Mikromischung
Beide Edelmetalle liegen als atomare Mischung auf derselben porösen Trägersubstanz vor, welche ihrerseits auf einem geometrischen Träger aufgebracht ist.
 - Makromischung
60 Beide Edelmetallkomponenten liegen jeweils einzeln auf getrennten porösen Trägermaterialien vor, wobei die Trägermaterialien gleichen oder unterschiedlichen Typs sein können. Die jeweils mit einem Edelmetall dotierten Trägersubstanzen sind als Pulvermischung auf einem geometrischen Träger aufgebracht.
 - Schichtanordnung
Beide Edelmetallkomponenten liegen jeweils einzeln, in Schichten angeordnet auf porösen Trägersubstanzen vor, welche ihrerseits auf einem geometrischen Träger angeordnet sind.
 - 65 - Strukturierte Anordnung
Beide Edelmetallkomponenten befinden sich jeweils einzeln auf porösen Trägersubstanzen, die jeweils getrennt voneinander auf unterschiedlichen geometrischen Trägern, z. B. in serieller Anordnung aufgebracht sind.

[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere zum Einsatz in Kraftfahrzeugmotoren, insbesondere Dieselmotoren, stöchiometrisch und mager betriebene Ottomotoren sowie Gasmotoren.

[0016] Die Erfindung wird im folgenden anhand von experimentellen Ergebnissen unter Bezugnahme auf Figuren näher erläutert. Sie zeigen:

[0017] Fig. 1 den temperaturabhängigen NO_x-Umsatz eines erfindungsgemäßen Pt/Rh/ZrO₂-Feststoffs im λ -Wechselbetrieb,

[0018] Fig. 2 den zeitlichen Verlauf der NO_x-Konzentration nach dem erfindungsgemäßen Pt/Rh/ZrO₂-Feststoff bei T = 280°C im λ -Wechselbetrieb.

[0019] Während der Experimente wurde abwechselnd eine magere Betriebsphase von 90 Sekunden und eine fette Betriebsphase von 4 Sekunden eingestellt. Das Reaktionsgas hatte dabei im mageren und fetten Betriebszustand folgende Zusammensetzung:

	Mager ($\lambda=2,4$)	Fett ($\lambda=0,7$)
NO	280 Vol.-ppm	280 Vol.-ppm
O ₂	12,5 Vol.-%	0 Vol.-%
CO	0,25 Vol.-%	9,3 Vol.-%
H ₂	1500 Vol.-ppm	2,6 Vol.-%
Propen	75 Vol.-ppm	2700 Vol.-ppm
CO ₂	10 Vol.-%	10 Vol.-%
H ₂ O	10 Vol.-%	10 Vol.-%
N ₂	Rest	Rest

[0020] Die Raumgeschwindigkeit betrug in beiden Betriebsphasen 20000 l/h.

[0021] Fig. 1 zeigt im λ -Wechselbetrieb des Reaktionsgases für einen beispielhaften Pt/Rh/ZrO₂-Katalysator mit 1,5 ma.-% Pt und 0,5 ma.-% Rh auf mikroporösem Zirkonoxid in Abhängigkeit der Temperatur (vor Katalysator) den NO_x-Umsatz des Katalysators. Der Katalysator wurde in synthetischem Abgas alternierend 90 s mager und 4 s fett betrieben. Simultan dazu wurde ein Temperaturprogramm von 100°C bis 500°C mit einer Temperaturrampe von 2°C/min durchlaufen. Aus der Differenz der dem Katalysator zugeführten Stickoxidmenge zu der aus dem Katalysator austretenden Menge kann pro durchgelaufenen Mager-Fett-Zyklus ein integraler NO_x-Umsatz ermittelt werden.

[0022] Bei dem vorliegenden Katalysator ist im Temperaturbereich zwischen 100°C und 500°C ein NO_x-Umsatzmaximum zu beobachten. Dieses Maximum liegt bei einer Temperatur von ca. 280°C und beträgt ca. 90%. Somit wird bei dem vorliegenden Pt/Rh/ZrO₂-Katalysator in einem weiten Temperaturbereich (160°C–370°C) ein NO_x-Umsatz von mindestens 50% erzielt.

[0023] In Fig. 2 ist für den in Fig. 1 beschriebenen Pt/Rh/ZrO₂-Katalysator beispielhaft bei T = 280°C, die Temperatur des größten NO_x-Umsatzes, der zeitliche Verlauf der NO_x-Konzentration, gemessen im λ -Wechselbetrieb des Reaktionsgases nach NO_x-Speichermaterial, gezeigt. Die NO_x-Eingangskonzentration beträgt für dieses Experiment 280 ppm. In Fig. 2 ist auf der linken Ordinate die NO_x-Konzentration in ppm und auf der rechten Ordinate das λ -Signal dargestellt. Die obere Kurve zeigt den Verlauf des λ -Signals, die untere Kurve den entsprechenden zeitlichen Verlauf der NO_x-Konzentration. Hieraus sind entsprechend des dargestellten λ -Signals vor dem NO_x-Speichermaterial die mageren Betriebsphasen ($\lambda = 2,4$) und die fetten Betriebsphasen ($\lambda = 0,7$) zuzuordnen.

[0024] Während der mageren Betriebsphase wird eine Stickoxidspeicherung festgestellt, wobei aufgrund zunehmender Beladung des stickoxidspeichernden Feststoffs die NO_x-Konzentration nach Katalysator langsam ansteigt. Dabei beträgt die NO_x-Konzentration zu Beginn einer mageren Betriebsphase (Zeitpunkt bei dem im λ -Wechselbetrieb λ den Wert 2,4 erreicht), z. B. bei ca. 113,3 min. ca. 10 ppm und steigt zum Ende der mageren Betriebsphase, entsprechend bei ca. 114,8 min. nach 90 s auf ca. 80 ppm. Die anschließend fette Betriebsphase von ca. 4 s führt zu einem kurzzeitigen NO_x-Konzentrationspeak mit einem Maximum bei ca. 200 ppm, welches deutlich unterhalb der NO_x-Eingangskonzentration liegt.

[0025] Hierbei wird das an dem NO_x-Speichermaterial gebundene Stickoxid freigesetzt. Ein erneuter Wechsel in den mageren Betrieb führt dann zu einer Absenkung der NO_x-Konzentration auf ca. 10 ppm und der Zyklus der NO_x-Speicherung und NO_x-Freisetzung wiederholt sich. Dabei wird pro Zyklus mit dem Pt/Rh/ZrO₂-Katalysator ein integraler Stickoxidumsatz von ca. 90% erzielt.

Patentansprüche

- Verfahren zur Entstickung von Abgasen vorwiegend mager betriebener Verbrennungsmotoren umfassend folgende Verfahrensschritte:
 - Plazieren eines stickoxidspeichernden und katalytisch wirkenden Feststoffs der frei von Erdalkalimetallen, Alkalimetallen oder Seltenen Erden ist, enthaltend

(a) eine poröse Trägersubstanz und

(b) Rhodium, das auf der porösen Trägersubstanz aufgebracht ist,

in den Abgasstrang des Verbrennungsmotors,

– Speicherung der Stickoxide während der mageren Motorbetriebsphase mit einem Luftverhältnis $\lambda > 1$,

5 – Freisetzung und katalytische Umsetzung der Stickoxide während der fetten Motorbetriebsphase mit einem Luftverhältnis $\lambda < 1$,

dadurch gekennzeichnet, dass die poröse Trägersubstanz aus mindestens 50 ma.-% Zirkonoxid, Titanoxid, Siliziumoxid, oder einem Zeolith oder einem Gemisch aus mehreren dieser Verbindungen besteht.

10 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Edelmetall, z. B. Pt, Pd, Ir oder ein Gemisch von Edelmetallen auf der porösen Trägersubstanz aufgebracht ist.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Feststoff als Pellet oder Extrudat ausgebildet oder auf einem geometrischen Träger aufgebracht ist.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Edelmetalle als atomare Mischung auf der porösen Trägersubstanz vorliegen.

15 5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Edelmetalle jeweils einzeln auf gleichen oder unterschiedlichen porösen Trägersubstanzen vorliegen.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils einzeln, auf gleichen oder unterschiedlichen porösen Trägersubstanzen aufgebrachten Edelmetalle als Pulvermischung vorliegen.

20 7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils einzeln, auf gleichen oder unterschiedlichen porösen Trägersubstanzen aufgebrachten Edelmetalle in Schichten angeordnet auf einem geometrischen Träger angeordnet sind.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils einzeln, auf gleichen oder unterschiedlichen porösen Trägersubstanzen aufgebrachten Edelmetalle getrennt voneinander auf verschiedenen, z. B. seriell angeordneten, geometrischen Trägern vorliegen.

25

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -




Fig. 1




Fig. 2